

Общество с ограниченной ответственностью «Туластройстандарт»

300012, г. Тула, ул. Руднева, 49

Тел. / Факс 33-13-08

Реквизиты: ИНН 7107018324, р/с 40702810966061000282 в Тульском ОСБ 8604,
к/с 30101810300000000608, БИК 047003608

№ 16 от « 12 » « 04 » 2006 г.

Директору
ООО «СтройМеханика»
Терняеву А.В.

Сообщаем Вам результаты испытаний камней полнотелых из полистиролбетона после тепловлажностной обработки

Испытания проведены по ГОСТ 8462 - 85

Результаты испытаний приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Результаты испытаний

Наименование продукции	Геометрические размеры, мм	Предел прочности при сжатии, Кгс/см ²	Средняя Плотность Кг/м ³
Камни стеновые полнотелые из полистиролбетона после тепловлажностной обработки:			
Состав №1		13	579
	391x190x189	17	580
	389x192x190	15	585
	389x190x191	Среднее 15	Среднее 581
Состав №2		29	565
	390x191x190	24	572
	390x191x189	22	560
	389x190x190	Среднее 25	Среднее 566
Состав №3		20	582
	391x190x191	23	609
	389x190x189	23	587
	390x191x190	Среднее 22	Среднее 593

Директор
ООО «Туластройстандарт»

Главный специалист
ООО «Туластройстандарт»



Ткаченко Г.А.

Крент Т.В.