

От « 25 » июн 2008 года. № _____

На № _____

пробы минерального порошка полученные 24,07,08 показали при испытаниях следующие результаты:

проба №1 ДСЗ

Наименование показателей	Величины показателей	
	факт	ГОСТ Р 52129-2003 Не активированный
Влажность, % по массе	0,47	Не более 1,0%
Зерновой состав, % по массе, мельче:		
3	0,24	
1,25	1,01	
0,63	2,33	
0,315	3,96	
0,16	7,01	
0,071	9,76	
≤0,071	75,69	От 70 до 80%

В минеральных порошках, получаемых из горных пород, прочность на сжатие которых выше 40 МПа, содержание зерен мельче 0,071 мм допускается на 5% меньше указанного в таблице.

Начальник лаборатории



Лейтес Е.Л.